

AKRILAT WHITE

Rugalmas akril bázisú kenhető, UV álló, vízszigetelő fólia, tetőkre, burkolatok alá, használati- és esővíz ellen.

termék tulajdonságok:

Rendkívüli rugalmas alakváltozás 750%

Biztos víz elleni védelem.

Kitűnő tapadás minden felületen, mint beton, habarcs, fém, fa, mozaik, mindenfajta hőszigetelő anyagon is.

Külső és belső használatra egyaránt alkalmas.

Különösen jó fizikai és kémiai ellenálló képesség, UV álló.

alkalmazási területek:

Erős kémiai és fizikai ellenálló képességgel rendelkezik így ideális megoldás lapos tetők szigetelésére ill. újra szigetelésére, javítására.

Fürdőszobák és teraszok használati- és esővíz elleni.

Épület alapok talajvíz elleni védelméhez.

Alkalmazhatjuk festékként és egyben vízszigetelő réteggként is. (homlokzatok, északi falak), mosható felületet képez.

Azbeszt cement felületek zárására

alkalmazás technológia

Alapozunk az AKRILAT és víz 1:1 arányú oldatával.

Ecsettel, hígítás nélkül, két rétegben hordjuk fel a szigetelő anyagot, egyszer kereszt majd hosszirányban egybefüggő, rugalmas réteget képezve.

Amennyiben szükséges az első réteget a jobb bedolgozhatóság véget, hígíthatjuk 5% vízzel.

Fürdőszobákban, tusolókban, teraszokon, erkélyeken a sarok csatlakozásoknál használjunk hajlaterősítő szalagot, ill. üvegszövetes hálósíkot, lefolyóknál gumiprofilt.

Amennyiben a felületen kiverődések, ill. repedéseket tapasztalunk, használjunk üvegszövet hálót.

technikai adatok

Várható anyagfelhasználás: 0,6 -1 kg/m² három rétegben a felület durvaságától és a felhasználástól függően.

Felhasználási hőmérséklet: 5-35 °C - ig.

Új réteg felvitele: 4-6 óra múlva (20°C)

Felhordás: Ecset, festőhenger és szórópisztollyal. A szerszámokat használat után, minél hamarabb tisztítsuk meg. Alapanyag: AKRYL

Megjelenés: fehér viszkózus folyadék

Sűrűség: 1,313 gr/cm³

pH: 8,2

Szakítási nyúlás % (ASTM D 412): 750 %

Eltarthatóság: 1 év

Eüi. előírások: Jól szellőző helyeken alkalmazzuk.

egyéb adatok